

NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE KATEGÓRIE ODPADOVÉHO PAPIERA



1.02 Miešané papiere a lepenky

Zmes rôznych druhov papiera a lepenky obsahujúca najviac 40 % novín a časopisov. Komunálny odpad mix papierov od obcí



1.03 Šedá lepenka

Potlačená a nepotlačená lepenka s bielou vrchnou vrstvou alebo bez nej, alebo zmiešané lepenky, bez vlnitého materiálu.



1.04 Vlnitý papier a lepenka z obalov

Použité papierové a lepenkové obaly obsahujúce vlnitú lepenku, môžu obsahovať najviac 30 % iných papierov a lepeniek z obalov.



1.05 Bežná vlnitá lepenka

Použité krabice a archy z vlnitej lepenky rôznej kvality, môžu obsahovať 10 % iných papierov a lepeniek z iných obalov.



1.11 Deinking

Triedený grafický papier obsahujúci najmenej 80 % novín a časopisov. Obsah tlačiarenských výrobkov nevhodných na odstránenie tlačiarenskej farby je obmedzený na 1,5%.




2.04 Silne potlačené biele odrezky

Silne potlačené biele odrezky s vrchnou vrstvou alebo bez nej najmä z drevitého papiera bez obmedzenia lepidla.



2.05 Bežne triedený kancelársky papier

Papier typicky vytváraný v kanceláriách, drvený alebo nedrvený, s potlačou, môže obsahovať farebné papiere s minimálnym obsahom 60 % bezdrevného papiera.



4.01 Nepoužitá lepenka a odrezky vlnitého materiálu

Nepoužité krabice, archy a odrezky vlnitej lepenky s vrstvami sulfátového papiera a/alebo skúšobnej výstelky.



4.03 Použité vlnité sulfátové materiály

Použité krabice z vlnitej lepenky s vrchnými vrstvami zo sulfátu alebo skúšobnej výstelky majúce aspoň jednu vložku zo sulfátového materiálu.



5.03 Použité lepenkové obaly na nápoje

Použité lepenkové obaly na nápoje s plastovou vrstvou (s obsahom hliníka alebo bez nej) obsahujúce minimálne 50 % hmotnostných vlákien.



5.05 Etikety

Štítky vyrobené z papierov pevných za mokra obsahujúci maximálne 1 % obsahu skla a maximálne 50% vlhkosť bez ďalších nepoužiteľných materiálov.



5.08 Dutinky

Drvené, sekané alebo nedrvené dutinky (trubice) z papierových roliek bez kovových koncov.